



Chemopel

Metalak DTM 4σε1 gloss (Direct to Metal) anticorrosive alkyd finishing paint

- **Περιγραφή προϊόντος**

Υψηλής ποιότητας γυαλιστερό ταχύστεγνο αλκυδικό αντισκουριακό φινίρισμα μεταλλικών επιφανειών, απευθείας στην σκουριά. Λειτουργεί ταυτοχρόνως ως σταθεροποιητής σκουριάς, αντισκουριακό αστάρι, υπόστρωμα και φινίρισμα μαζί.
- **Χαρακτηριστικά προϊόντος**

Δουλεύεται εύκολα και απλώνει ομοιόμορφα στην επιφάνεια δίνοντας εξαιρετικό λείο φινίρισμα και γυαλάδα. Η τεχνολογικά προηγμένη σύνθεση του προϊόντος με αλκυδική ρητίνη, μετατροπέα σκουριάς και αντισκουριακά πιγμέντα, προσφέρει την μέγιστη δυνατή αντισκουριακή και αντιδιαβρωτική προστασία σε μεταλλικές επιφάνειες. Η τετραπλή του ιδιότητα (σταθεροποιητής σκουριάς-αντισκουριακό αστάρι-υπόστρωμα-φινίρισμα) και σε συνδυασμό με το γρήγορο στέγνωμα και την ισχυρή πρόσφυση του, δημιουργεί ένα σκληρό γυαλιστερό φιλμ εξαιρετικά αποτελεσματικό έναντι της βλαβερής υγρασίας. Διακρίνεται επίσης για την αντοχή του στο κιτρίνισμα και την υψηλή απόδοση και καλυπτικότητα. Δεν περιέχει ουσίες όπως ενώσεις μολύβδου και πιγμέντα χρωμικού ψευδαργύρου.
- **Συνιστώμενες χρήσεις**

Εσωτερική και εξωτερική χρήση. Εφαρμόζεται απευθείας σε καινούργιες ή παλιές, σκουριασμένες (στερεά σκουριά) ή βαμμένες μεταλλικές επιφάνειες χωρίς την χρήση αντισκουριακού ασταριού. Συστήνεται ειδικά σε μεταλλικές επιφάνειες όπως πόρτες, κάγκελα, γεωργικά μηχανήματα και κάθε είδους σιδηροκατασκευές.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- **Τύπος ρητίνης** Αλκυδική.
- **Ειδικό βάρος** 0,85 – 1,07 ± 0,02 kg/l (ανάλογα με την απόχρωση).
- **Ποσοστό στερεών κατά βάρος** 44 – 56 ± 1 % (ανάλογα με την απόχρωση).
- **Ποσοστό στερεών κατά όγκο** 52 ± 1 %.
- **Ιξώδες** 7,0 – 8,0 Poise.



Chemopel

- Διαβάθμιση γυαλάδας Υψηλής γυαλάδας (high gloss), > 95 μονάδες @60°.
- Δείκτης λευκότητας 75 – 80.
- Δείκτης κιτρινίσματος < 5.
- Καλυπτικότητα 99,0 – 99,5 %.

- Απόδοση (σε λείες επιφάνειες) 5 – 7 τετραγωνικά μέτρα με πάχους ξηρού φιλμ 100 – 120 μm (2 στρώσεις).
- Στεγνό στην αφή* 1 ώρα.
- Επαναβαφή* Μετά από 2 – 3 ώρες.
- VOC (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις) Το συγκεκριμένο προϊόν ανήκει στην κατηγορία A/θ "ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού", τύπος Δ: 500 g/lit. Το προϊόν αυτό περιέχει κατά μέγιστο 499 g/lit.

Οδηγίες χρήσης

- Προετοιμασία επιφάνειας

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές, ελεύθερες από ξεφλουδίσματα, σκόνες, λάδια και σκουριές. Απομακρύνετε την σαθρή σκουριά με τα κατάλληλα εργαλεία όπως, στοκαδόρο, γυαλόχαρτου, τελόβουρτσα κτλ.

- Εφαρμογή βαφής

Σιδηροκατασκευές όπως πόρτες και κάγκελα: Εφαρμόζετε 2 χέρια με πάχους ξηρού φιλμ 100 – 120 μm. **Πρώην βαμμένες μεταλλικές επιφάνειες:** Γυαλοχαρτάρετε και αφαιρέστε ξεφλουδίσματα και σκουριές. Εφαρμόζετε 1 ή 2 χέρια.

Κατά την διάρκεια της εφαρμογής, ιδιαίτερη προσοχή να δίνεται στην κάλυψη των τρυπών, γωνιών και γενικότερα οποιουδήποτε δύσκολου σημείου της επιφάνειας, προκειμένου να αποφευχθεί η εισχώρηση της υγρασίας κάτω από το φιλμ του χρώματος.

Μέθοδος βαφής: Ρολό, πινέλο, συμβατικό πιστόλι αέρος ή airless. Διαλυτικό αραίωσης: Άοσμος Νεύτης D40 ή Νεύτης. Ποσοστό αραίωσης: Μέχρι 10 %.

Αποχρώσεις – Συσκευασία

- Αποχρώσεις

Λευκό και σε επιλεγμένες αποχρώσεις χρωματολογίου CHEMOPEL και του συστήματος χρωματισμού STAR-MIX. 0,75 lt., 2,5 lt. (0,375 lt. σε περιορισμένες αποχρώσεις χρωματολογίου Chemopel).

- Συσκευασία

Αποθήκευση

Οι συσκευασίες πρέπει να είναι ερμητικά κλειστές και να αποθηκεύονται σε κανονικές θερμοκρασίες περιβάλλοντος,



Chemopel

προφυλαγμένες από παγετό και υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες.

Επικινδυνότητα – Οδηγίες προφύλαξης



Κίνδυνος

•Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. • Προκαλεί βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση. •Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς. **Περιέχει:** 2-ΑΙΘΥΛ-ΕΞΑΝΟΪΚΟ ΚΟΒΑΛΤΙΟ, ΟΞΙΜΗ ΤΗΣ 2-ΒΟΥΤΑΝΟΝΗΣ. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

•Μακριά από παιδιά. •Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. •Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός. •Να φοράτε προστατευτικά γάντια και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / το πρόσωπο. •ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

• ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό / στο ντους.

•Σε περίπτωση πυρκαγιάς: χρησιμοποιήστε διοξείδιο του άνθρακα, αφρό, χημική σκόνη για να κατασβήσετε. **Περιέχει:** ΝΑΦΘΑ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ) ΒΑΡΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΩΜΕΝΗ, ΝΑΦΘΑ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ) ΒΑΡΙΑ ΥΔΡΟΑΠΟΘΕΙΩΜΕΝΗ, ΚΟΥΜΕΝΙΟ.

Για λεπτομερείς οδηγίες για τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά την χρήση, αναφερθείτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Παρατηρήσεις

1. Ανακατεύετε καλά το προϊόν πριν την χρήση.
2. Δεν εφαρμόζεται σε θερμοκρασία κάτω από 5°C και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες όπως υψηλή υγρασία, βροχές, ανέμους. Η εφαρμογή σε αντίξοες καιρικές συνθήκες μπορούν να προκαλέσουν αλλοίωση στις τελικές ιδιότητες του
3. Τα δοχεία να χρησιμοποιούνται για ανακύκλωση, μόνο όταν είναι τελείως άδεια.
4. Τα εργαλεία βαφής καθαρίζονται αμέσως μετά την εφαρμογή με νεύτη.

* σε συνθήκες 25°C και 65 % σχετικής υγρασίας (το στέγνωμα καθυστερεί σε κρύες και υγρές συνθήκες).



Chemopel



Πληροφορίες – Τεχνική εξυπηρέτηση:
Τηλ.+ 357 22 486966 e-Mail: info@chemopel.com.cy

Καλαμών 7, Βιομηχανική Ζώνη Στροβόλου, 2032 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος.
Τ.Θ. 23590 – 1685 Λευκωσία, Κύπρος.